Epok'cirène mur

PRESENTATION – DESTINATION DU PRODUIT

Epok'Cirène mur est un système de charges spéciales liées par une résine spécifique à l'eau pour réaliser des revêtements décoratifs sur les murs intérieurs, que ce soit dans la cuisine, salon, pièces d'eau, escaliers ou mobiliers. Il se pose en **2 couches de même granulométrie**.

PRÉPARATION

1- Le support doit être propre, sain et avoir subi une préparation adaptée de sa surface permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.
Il doit notamment être exempt de trace d'huile, de graisse, de laitance, de produit de cure et de toute substance pouvant nuire à l'adhérence.
2-Appliquer le primaire **NOVAPRIM** quand le support est bien sec et sabler à saturation afin de régulariser la porosité et limiter le bullage. Cette phase de préparation permettra d'améliorer l'adhérence.

COMPOSITION – CONSOMMATION – RENDEMENT

Le kit **Epok'Cirène mur** est proposé en 2 conditionnements :
Pour réaliser une surface de 4m² : Deux seaux de 2kg de charges minérales avec à l'intérieur un pot de résine époxy teintée et un pot de durcisseur.
Pour réaliser une surface de 10m² : Deux seaux de 5kg de charges minérales avec à l'intérieur un pot de résine époxy teintée et un pot de durcisseur.

CONDITIONS D'APPLICATION

Températures d'utilisation : entre 12°C minimum et 25°C maximum.
Maniabilité : 50mn à 20°C (plus long si plus froid, plus court si plus chaud)
Délai de prise : 24h à 20°C (plus long si plus froid, plus court si plus chaud)
Précautions d'utilisation : toujours porter des gants (chez certaines personnes, les résines époxydiques et les durcisseurs peuvent engendrer une irritation de la peau et des muqueuses).

NOVALIE
380 Avenue André Ampère - ZA La Garrigue
34170 Castelnau le Lez
Téléphone : 06 89 09 18 72 - Fax : 04 67 58 41 60
e-mail : info@novalie.fr
Site Internet: www.novalie.fr

MISE EN ŒUVRE

1-Application du primaire :
Mélanger une part de **NOVAPRIM base** avec une part de **NOVAPRIM durcisseur** à l'agitateur à peinture pendant 2 minutes.
Appliquer le mélange dans les 30mn qui suivent le malaxage à l'aide d'un rouleau laqueur.
Sabler à refus avec la charge fournie avec le kit **NOVAPRIM**.
La consommation varie en fonction de la porosité du support : environ 250g/m².
Laisser sécher 24 h minimum et 48h maximum avant l'application de **Epok'Cirène**.

2-Préparation du mélange Epok'Cirène :
Verser le pot de résine dans le pot de durcisseur et mélanger jusqu'à obtention d'un mélange homogène. (environ 1mn)
Verser le mélange dans le seau contenant les charges et mélanger à l'agitateur pendant environ 3 minutes, jusqu'à ce que le mélange soit exempt de grumeaux et que la pâte obtenue soit de couleur uniforme.

3-Mise en place d'Epok'Cirène :
Dès la fin du malaxage, étaler l' **Epok'Cirène mur** sur le mur à l'aide d'un couteau de peintre et d'une taloche inox.
Bien régler la planéité en évitant les surcharges au fur et à mesure de l'avancement de l'application. La consommation est d'environ 0,5kg/m^2. Un peu avant le séchage complet de la première couche, passer la taloche éponge légèrement humectée pour homogénéiser la surface de travail et supprimer les cotes.
Laisser sécher durant 6 à 12 heures selon la température.
Appliquer ensuite une deuxième couche d'**Epok'Cirène mur** et serrer celle-ci à l'aide du plattoir inox pour obtenir les effets esthétiques souhaités. La consommation est d'environ 0,5kg/m². Un peu avant le séchage complet de la seconde couche, vaporiser de l'eau avec un brumisateur et lisser l'enduit à l'aide de la spatule afin d'obtenir les effets souhaités.
Laisser sécher 24h.
Nettoyage des outils à l'eau.

4-Protection :
Afin d'éviter les taches, il est nécessaire de protéger l' **Epok'Cirène** avec le bouche pore acrylique. Il s'applique en 2 couches pour assurer l'imperméabilisation totale du support, à l'aide d'un rouleau laqueur ou d'un pinceau spalter.
Attendre 1 à 3 heures pour le séchage complet du bouche pore.

5-Finition :
Le vernis est prêt à l'emploi. Il s'applique en 2 couches à l'aide d'un rouleau laqueur ou avec un pinceau spalter. Il convient cependant de bien nettoyer l'ustensile pour l'application du produit. Laisser sécher 2 heures.
Dans le cas d'un support en contact avec de l'eau, laisser 24 heures de séchage.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker à l'intérieur à 10°C minimum et 30°C maximum dans leurs emballages d'origine.

NOVALIE
380 Avenue André Ampère - ZA La Garrigue
34170 Castelnau le Lez
Téléphone : 06 89 09 18 72 - Fax : 04 67 58 41 60
e-mail : info@novalie.fr
Site Internet: www.novalie.fr